



EPX

EpoX Stick

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE PRO
OPRAVY A LEPENÍ

- Voda, ocel a kov:
Vyplňuje praskliny a otvory
Trvalá teplotní odolnost do 180 °C,
krátkodobá až do 300 °C
Použití přímo na místě oprav
Snadné použití
Lze je přetírat a brousit



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

EPOX STICK je opravná tyčinka z epoxidové pryskyřice, která vyplňuje trhliny a otvory. Díky svým vlastnostem a složením může být použit v průmyslu, v automobilovém odvětví, při stavbách a dokonce i v domácnosti.

Technické informace

EPOX STICK STEEL / WATER

Skupenství: pasty
Barva: různě
Zápach: charakteristika
Prahová hodnota zápachu: Žádné informace nejsou k dispozici.
Bod vzplanutí: >100 °C
Hustota: 1,9 - 2,09 g/cm³
Doba vytvrzování: 8-10 minut
Plná pevnost: 24 hodin
Pracovní teplota: 10 °C až 30 °C
Poměr smíšení: 1:1
Vyplnění mezer: 15 mm
Smršťování: 0,05 %

EPOX STICK WOOD

Skupenství: pasty
Barva: šedý
Zápach: charakteristika
Prahová hodnota zápachu: Žádné informace nejsou k dispozici.
Bod vzplanutí: > 200 °C

EPOX STICK se používá přímo na místě oprav, poruch a havarijních situací.

Protože EPOX STICK se chová jako modelovací hmota, je manipulace pro každého uživatele velmi snadná.

Hustota: 1,85 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný
Doba vytvrzování: 8-10 minut
Plná pevnost: 24 hodin
Pracovní teplota: 10 °C až 30 °C
Poměr smíšení: 1:1
Vyplnění mezer: 15 mm
Smršťování: 0,05 %

EPOX STICK TITAN

Skupenství: tuhý
Barva: hnědý
Zápach: nenápadné
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: > 35 °C
Bod vzplanutí: > 100 °C
Tlak páry: < 0 kPa
Hustota (20 °C): 1,9 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Není určeno k zprostředkovanému prodeji.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- POUŽITÍ:**
Voda, ocel a kov: Opravy nesprávně vyvrtaných děr, otvorů v potrubí, dutin a všech trhlín v kovu a plastu. Mechanické opracování je možné po krátké době. Díly mohou být frézované, vrtané, přetřené barvou.
- APLIKACE:**
Voda, ocel a kov: Naneste a aplikujte na čistý a suchý povrch zbavený prachu, rzi, oleje apod. Pokud je povrch hladký, upravte jej pomocí brusného papíru pro lepší přilnavost. Při práci vždy používejte ochranné brýle a rukavice. Odřízněte potřebné množství EPOX STICKU. Tmel smíchejte homogenně a aplikujte směs okamžitě na lepený povrch. Tlakem stlačte a vytvarujte povrch nebo spojované díly do požadovaného tvaru dokud tmel nezačne tuhnout.



Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X638001	EpoX Stick Steel	56g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X638003	EpoX Stick Water	56 g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,
Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals