



EPX

Epoxy Stick

EPOXIDOVÁ OPRAVNÁ TYČINKA

- **Meď, voda, oceľ a kov:**
Vypĺňa trhliny a diery.
Odoláva teplotám až do 180°C,
krátkodobu až do 300°C.
Používa sa na opravy priamo na mieste.
Jednoduché použitie.
Môže sa premaľovať a pieskovať.
- **Hliník:**
Vypĺňa trhliny a diery.
Tvrdá ako kov.
Používa sa na opravy priamo na mieste.
Môže sa mechanicky spracovávať.
Jednoduché použitie.
- **Drevo:**
Vypĺňa trhliny a diery.
Odoláva teplotám až do 180°C,
krátkodobu až do 300°C.
Používa sa na opravy priamo na mieste.
Užitočná pre opravy drevených
výrobkov (napr.: dosiek, nábytku,
drevených podláh).



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

EPOX STICK je opravná tyčinka z epoxidových živíc, ktorá vyplňa trhliny a diery. Vzhľadom k rôznym typom ako HLINÍK, MEĎ, DREVO, VODA a OCEĽ/KOV sa môže použiť v priemyselných odvetviach, automobilovom priemysle, stavebníctve a dokonca aj v domácnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

EPOX STICK OCEĽ/KOV/HLINÍK/VODA/MEĎ
Skupenstvo: pasty
Farba: rôzne
Zápach: charakteristika
Prahová hodnota zápachu: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Bod vzplanutia: > 100°C
Hustota: 1,9 - 2,09 g/cm³
Doba vytvrdzovania: 8-10 minút
Plná pevnosť: 24 hodín
Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vyplňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

EPOX STICK DREVO
Skupenstvo: pasty
Farba: šedý
Zápach: charakteristika

EPOX STICK sa používa pre opravy priamo na mieste vzniknutého problému a pri havarijných opravách.
S EPOX STICK sa pracuje ako s modelovacou hmotou, jednoduché spracovanie každým užívateľom.

Bod vzplanutia: > 200°C
Hustota: 1,85 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Doba vytvrdzovania: 8-10 minút
Plná pevnosť: 24 hodín
Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vyplňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%

EPOX STICK TITAN
Skupenstvo: tuhý
Farba: hnedý
Zápach: nenápadné
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: > 35 °C
Bod vzplanutia: > 100 °C
Tlak pár: < 0 kPa
Hustota (20 °C): 1,9 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: Nemiešateľný


Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **POUŽITIE:**
HLINÍK: Na opravu nesprávne vyvrtaných dier vrtov, v rúrkach, dutinách a všetkých trhlín v kove, dreve a plaste. Po krátkom čase je možné opätovne mechanicky opracovávať. Ošetrované časti možno následne brúsiť, frézovať, vŕtať a premaľovať.
DREVO: Užitočná na opravu drevených výrobkov ako sú drevené a drevotriekové dosky, nábytok, preglejky, drevené podlahy a ďalšie výrobky z dreva.
VODA, MEĎ, OCEĽ a KOV: slúžia na opravu v priemysle, dielnach, lodnom a automobilovom priemysle, stavebníctve a aj v domácnosti. EPOX STICK OCEĽ/KOV má po vytvrdnutí výbornú opracovateľnosť ako je vŕtanie, rezanie závitov, sústruženie, frézovanie atď. Následne sa môže premaľovať a pieskovať.

- **APLIKÁCIA:**
VODA, MEĎ, DREVO, OCEĽ/KOV: Očistite ošetrovaný povrch od prachu, hrdze, olejov a mazív a osušte. Ak je ošetrovaný povrch hladký, zdrsňte ho brúsnym papierom pre lepšie priľnutie. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Odrežte požadované množstvo EPOX STICK-u. Vymiešajte tmel na homogénnu hmotu a ihneď použite túto zmes na povrch, ktorý chcete spojiť. Použite tlak na ošetrované miesto, až kým hmota nevytvrdne.
HLINÍK: Časti, ktoré chceme opravovať, musia byť zbavené oleja, mazív a musia byť čisté. Zdrsnenie zvyšuje pevnosť väzby. Odrežte požadované množstvo EPOX STICK-u a miesto približne 2 minúty, kým sa hmota sfarbí a začne byť teplá. Tak použite EPOX STICK na opravované miesto a sformujte ho. Ďalšie mechanické opracovanie sa môže vykonávať opäť po 20 minútach. Úplné vytvrdnutie dosiahnete po 24 hodinách. S výrobkom nepracujte, ak je teplota prostredia pod 5 °C.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X638001	Epoxy Stick oceľ/kov	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X638002	Epoxy Stick hliník	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X638003	Epoxy Stick voda	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X638004	Epoxy Stick meď	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X638005	Epoxy Stick drevo	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals