



FAP

Fix All Primer

PRIMER PRO ÚPRAVU VŠECH
LEPIDEL

- Pro ošetření nevhodného povrchu (např. polyethylen, polypropylen, PTFE)
- Použitelný na širokou škálu obtížně spojitelných povrchů a materiálů
- Vynikající pevnost



Základní informace

FIX ALL PRIMER je základní vrstva na bázi rozpouštědla pro přípravu a zpracování nevhodných povrchů, jako je polyethylen,

polypropylen nebo PTFE. Při aplikaci FIX ALL PRIMERu lze spojovat obtížné povrchy s jakýmkoliv lepidlem FIX ALL.

Technické informace

Skupenství: Aerosol
Barva: transparentní
Zápach: charakteristika
Hustota (při 20 °C): 0,7 g / g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Bod vzplanutí: < 0 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: < 0 °C

Určeno pouze pro profesionální uživatele. Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepropíchněte ani nespálujte, a to ani po použití. Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.

Aplikace a Použití

- Důkladně očistěte povrch.
- FIX ALL PRIMER by měl být aplikován na čistý povrch, k dočištění použijte čistý hadřík (ubrousek), který nepouští vlákna.
- UPOZORNĚNÍ: Před nanesením lepidla musí být FIX ALL PRIMER zcela odpařen!
- UPOZORNĚNÍ: Časová prodleva mezi aplikací FIX ALL PRIMERu a lepidla by neměla být delší než 60 minut.
- UPOZORNĚNÍ: Pokud je jen jedna část, která má být spojena, vyrobená z nepolárního plastu, musí být ošetřena pouze FIX ALL PRIMERem. V tomto případě by mělo být lepidlo naneseno na druhý, neošetřený povrch.
- Spoj lze zatížit, až po dosažení konečné pevnosti.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X501014	Fix All Primer	50 ml	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals