

**CSÚCSMINŐSÉGŰ
PILLANATRAGASZTÓ, NSF
MINŐSÍTÉSSEL**

- Cianoakrilát-etilészter alapú
- Másodpercek alatt megköt
- Alkalmazható problémás és a nehezen ragasztható felületekre
- Precízen beállítható, visszazárható adagoló
- Oldószermentes
- Nem fehéredik ki
- Minden anyaghoz és alkalmazáshoz használható
- Nem kell melegíteni vagy keverni
- Magas nyírószilárdság - nem zsugorodik
- Gazdaságos
- NSF minősített

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FIX ALL egy speciális etilészter-cianoakrilát alapú ragasztó, amely oldószermentes és nagyon gyorsan megköt szinte mindenféle anyagon. A FIX ALL speciális tulajdonsága, hogy nem érzékeny a problémás és a nehezen ragasztható felületekre, így szinte minden

alkalmazásnál és körülménynél gyorsan kikeményedik. A FIX ALL ellenáll az oldószereknek, olajoknak, benzolnak, hőmérséklet ingadozásoknak és a légköri hatásoknak. A FIX ALL kiválóan alkalmas különböző típusú anyagok egymáshoz rögzítésére.

TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: cianoakrilát-etilészter
Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
Lobbanáspont: > 80 °C
Sűrűség: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Dinamikus viszkozitás: 70 - 120 mPa·s (25 °C)

Hőállóság: -35°C -tól +100°C -ig
Olvadáspont: +165°C
Kötési idő:
Alumínium: ≤ 50 mp.
SBR-gumi: ≤ 5 mp
Polikarbonát: ≤ 12 mp.
EPDM-gumi: ≤ 10 mp.
Teljes kötés: 24 óra

Fizikai tulajdonságok (kikeményedett állapotban):
Húzó-nyírószilárdság:
Acél / acél esetén: > 20 N/mm² (DIN EN 1465)
Húzóerő kerek gumiprofiloknál:
SBR / SBR - gumi Ø18mm: > 1800 N
SBR / SBR 10 nap/70°C: > 1800 N
EPDM / EPDM - gumi Ø16mm: > 250 N
EPDM / EPDM 10 nap/70°C: > 220 N

Tárolás: szobahőmérsékleten, közvetlen fénytől és hőtől védve.
A kupakot mindig tartsa lezárva!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A legjobb eredmény eléréséhez kövesse a következő utasításokat:
 1. A felület legyen tiszta, por, zsír és olajmentes! Tisztításhoz használja a FIX CLEAN-t, vagy az ULTRA FOAM-ot!
 2. Nyomjon mindkét összeragasztandó felületre egy vékony réteget a FIX ALL-ból! (a rövidebb kötés idő eléréséhez, a porózus felületekhez vagy nehezen ragasztható anyagokhoz először sprézzzen a felületre FIX ALL AKTIVÁTOR-t és hagyja megszáradni)
 3. Azonnal nyomja össze a két felületet!
 4. A nagy nyomóerő biztosítja, hogy a FIX ALL mindkét felületen vékony rétegben elterüljön.
 5. NE MOZDÍTSA MEG a munkadarabot, amíg a FIX ALL meg nem köt! (pár másodperc)
 6. Ha befejezte a ragasztást azonnal zárja be a FIX ALL kupakját!
- FIX ALL sokféle anyagon nagyon erős kötést hoz létre.
- Porózus felületeknél, rövidebb kötés idő eléréséhez vagy nehezen ragasztható anyagoknál használjon FIX ALL AKTIVÁTOR-t.
- Alumínium ragasztása esetén csiszolja meg a felületet!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X501010	Fix All Aktivátor 50ml	50ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
X501020	Fix All Easy 20g	20g	lásd csomagolás + 15 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

