



CSÚCS MINŐSÉGŰ VEGYI HABARCS

- A száradás alatt színt váltó gyanta miatt könnyen kezelhető
- Könnyen kinyomható és gyorsan szárad
- ETA tanúsítvánnyal rendelkezik menetes szár, betonacél, beton és falazat számára
- Sztírolmentes
- Alacsony szag intenzitás
- Visszazárható
- Nem éghető gyanta
- Csúcs minőség: közepes és nagy terhelésekhez
- Nedves környezetben is használható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

FIX

Fix It

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FIX IT egy sztírolmentes metakrilészter gyanta. Csúcs minőségű rögzítő rendszer betonacél és menetes szár betonba és téglafalazatba való rögzítéséhez. A FIX IT egy két komponensű rendszer (gyanta és kikeményítő). A két komponens között lejátszódó kémiai reakció keményíti ki a vegyi habarcsot.

A gyanta színe kékről szürkévé változik, amikor az megkötött. A FIX IT-et könnyű kinyomni a kartusból és gyorsan szárad. A FIX IT speciálisan szerkezeti rögzítésekhez és épület munkákhoz lett kifejlesztve: vasbeton munkákhoz vagy fém állványok rögzítéséhez.

TECHNIKAI ADATOK

KOMPONENS A
Halmazállapot: Paszta
Szín: bézs
Szag: jellemző
Gőzsűrűség (20°C-nál): 0,6
Relatív sűrűség: 1,68 - 1,69
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
Dinamikus viszkozitás: > 100.000 cP

Relatív sűrűség: 1,45
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan

Keverési arány: 10:1
VOC osztály: A+
Bevizsgálás: ETA-19/0825 és ETA-19/0822
Menetesszár átmérő: M8 - M20
Betonacél átmérő: 8 - 32 mm
Furatállapot: száraz/nedves
Alapanyag hőmérséklet: -10°C -tól +40°C -ig (-10°C-on használva a kartusnak +20°C-nak kell lennie)
Üzemeltetési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
Részletesebb információk a termékhez mellékelt technikai adatlapon találhatóak.

KOMPONENS B
Halmazállapot: Paszta
Szín: szürke
Szag: jellemző
Olvaspont: 0°C

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:** Vasbeton szerkezetek csatlakozásai, menetes száakkal nehéz acél szerkezetek, balkonok, homlokzatok, lépcsők rögzítése.
- **SZERELÉS - BETON SZERKEZET:**
- 1: Fúrja ki a lyukat a megadott átmérővel és mélységig.
- 2: Tisztítsa ki a lyukat kefével és kifújás váltogatásával:
- Beton / 8 lépésben: 2x kifújással (kézi pumpa/6 bar), 4x kefével, 2x kifújással (kézi pumpa/6 bar) - sűrített levegővel (6 bar) fúrt lyukakhoz $h_{ef} \geq 10d$ vagy $\geq \varnothing 22mm$.
- Vasbeton: 2x kifújással (6 bar), 2x kefével, 2x kifújással (6 bar).
- 3: Nyomjon ki annyi ragasztót, amíg egyenletes szín nem jelenik meg a csőr végén. Kartuskinyomó segítségével adagolja be a gyantát a furatba a következőképpen: Töltse ki a furatot a fele vagy kétharmad részéig, kezdve a furat aljától. Minden kiadagolás után húzza kijebb a csőrt, megakadályozva, hogy légbuborékok keletkezzenek.
- 4: Helyezzen be tiszta, olajmentes menetes szárat / betonacélt, lassan forgatva, amíg a menetes szár / betonacél el nem éri a furat alját.
- 5: A menetes szárat / betonacélt addig lehet beállítani vagy több ragasztót beadagolni, amíg a nyitott idő le nem jár.
- **SZERELÉS - TÉGLA FALAZAT:**
- 1: Fúrja ki a lyukat a megadott átmérővel és mélységig.
- 2: Tisztítsa ki a lyukat kefével és kifújás váltogatásával:
- Tömör és üreges téglá: 2x kifújással (kézi pumpa), 2x kefével, 2x kifújással (kézi pumpa).
- 3: Üreges téglá esetén helyezze a furatba a megfelelő méretű szitahüvelyt.
- 4: Nyomjon ki annyi ragasztót, amíg egyenletes szín nem jelenik meg a csőr végén. Kartuskinyomó segítségével adagolja be a gyantát a furatba a következőképpen: Üreges téglá esetén töltse ki a furatot teljesen a furat aljától kezdve. Tömör téglá esetén a furatot félig vagy kétharmad részig töltse ki. Minden kiadagolás után húzza kijebb a csőrt, hogy megakadályozza a légbuborékok keletkezését.
- 5: Helyezzen be tiszta, olajmentes menetes szárat / betonacélt, lassan forgatva, amíg a menetes szár / betonacél el nem éri a furat alját.
- 6: A menetes szárat / betonacélt addig lehet beállítani vagy több ragasztót beadagolni, amíg a nyitott idő le nem jár.
- **FURATÁTMÉRŐK / MENETESSZÁR ÁTMÉRŐK:**
- Beton: Furat átmérő = Menetesszár átmérő + 2 mm
- Tömör téglá: Furat átmérő = Menetesszár átmérő + 2 mm
- Üreges téglá: Furat átmérő = Szitahüvely átmérő
- **SZITAHÜVELY / MENETESSZÁR ÁTMÉRŐK:**
- Menetesszár átmérő = Szitahüvely átmérő - 2 vagy 4 mm

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X569000	CAULKING GUN kinyomópisztoly	1 db	-	SZERSZÁMOK
X595003	Fix It	300 ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
Y591250	Szitahüvely 12x50mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y591280	Szitahüvely 12x80mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y591613	Szitahüvely 16x130mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y591685	Szitahüvely 16x85mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y592013	Szitahüvely 20x130mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y592085	Szitahüvely 20x85mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y595012	Mixer Tip 280ml / keverőszár	10 db/cs	-	SZERSZÁMOK

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

