



LBX

Lubrix Dry

MOLYBDÉN DISULFIDOVÝ LAK

- Znižuje trenie v extrémnych podmienkach.
- Vysoká mechanická pevnosť.
- Rýchle schnutie, nezanecháva škvryny.
- Teplotný rozsah od -180 °C do 450 °C.
- Znižuje prevádzkový hluk.
- Ochrana proti zadretiu.
- Podklad pre rôzne mazivá.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

LUBRIX DRY je molybdén disulfidový lak s vysokou mechanickou pevnosťou. Jeho špecifické zloženie umožňuje neustále vynikajúce výsledky vo vysokom rozsahu prevádzkových teplôt (až do 450 °C).

LUBRIX DRY je molybdén disulfidový lak určený na zlepšenie životnosti strojných častí. LUBRIX DRY tvorí viazaný film s vlastnosťami MoS₂, ktorý znižuje trenie a opotrebovanie a predchádza oteru a oderu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Skupenstvo: Aerosól
Farba: čierny
Zápach: nie je stanovené
Typ pevného maziva: čisto mikronizovaný molybdén disulfid
Druh spojiva: termoplasty a anorganické živice
Bod vzplanutia: < 0 °C
Teplota destilácie: < = 35 °C
Teplotná odolnosť: -180 °C až 450 °C

Relatívna hustota: 0,87
Doba schnutia: na prášok: 5 min
Úplné vytvrdnutie: 6-12 hodín
Spotreba: 125 ml/m²
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov
Skladovanie: Chrániť pred teplom nad 50 °C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Použitie: nátery a obnova povrchov, eliminuje chvenie, znižuje uťahovacie momenty a prevádzkové zvuky. Je ideálny pre chladné kovové tvárnenie a ťahové spracovanie kovov, klzné plochy a rôzne posuvné mechanizmy, klzné ložiská, vretená, ozubené kolesá a vyhadzovače, na ochranu a odlúčenie montážnych dielov v podmienkach, kde sú potrebné vlastnosti odolávajúce extrémnemu tlaku. Je taktiež ideálny pre prašné oblasti a miesta vystavené vonkajšiemu prostrediu.
- Použitie: Aplikujte rovnomerne na povrch zo vzdialenosti 20 - 30 cm. Ak potrebujete získať silnejšiu vrstvu, vykonajte dve aplikácie v intervale 3 hodín. Pred použitím nechajte úplne zaschnúť (6 - 12 hodín).

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X271001	Lubrix Dry Aerosol	400 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

**XINTEX SLOVAKIA S.R.O.**

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals