

**SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK
PRO VSTŘIKOVACÍ FORMY**

- Pro uvolňování vstřikovaných nebo vytlačovaných materiálů
- Zabraňuje přilnavosti k vstřikovacím formám, kovům, nástrojům, plastům atd.
- Na bázi rostlinných olejů
- Bez obsahu silikonů

**LIO****Základní informace**

LIFT OFF je rychlý a účinný prostředek pro uvolňování plastových materiálů při vstřikování, lisování a vakuovém formování. Je založen na

rostlinných olejích a rychle se odpařujících solventech. LIFT OFF zabraňuje přilnutí k vstřikovacím formám, kovům, nástrojům, plastům atd.

Technické informace

Forma: aerosol
Barva: čirá, světle žlutá
Zápach: charakteristika
Bod varu: -44,5°C
Bod vzplanutí: -97°C
Teplota samovznícení: 285°C
Dolní mez výbušnosti: 1,4 obj. %
Horní mez výbušnosti: 10,9 obj. %
Tlak páry (při 20°C): 8300 hPa
Hustota (při 20°C): 0,606 g/cm³

Viskozita, kinematická (při 40°C): ≤ 20,5 mm²/s
Nejvyšší pracovní teplota: 225°C
Aplikační teplota: 10°C - 35°C
Skladovací životnost: 12 měsíců, skladovat na chladném (10°C - 20°C) a suchém místě
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. **URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!**

Aplikace a Použití**• POUŽITÍ:**

LIFT OFF použijte při pokojové teplotě.
Povrch musí být čistý a suchý.
Na ošetřovanou plochu naneste rovnoměrnou, tenkou vrstvu.
Nechte odpařit (vysušit).

• APLIKACE:

Plastikářský, gumářský a polygrafický průmysl (např. vstřikovací lis, tiskařské stroje), vytlačování polymerů, úprava dveřních a okenních dílů, konstrukční kovové výrobky atd.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X903001	Lift Off	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Rožtylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM**XINTEX®**
solutions for professionals