



LUP

Lubrix PTFE Oil

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PTFE
KENŐANYAG

- A legkisebb súrlódási együttható a mikron méretű teflon részecskéknek köszönhetően - golyócsapágy-hatással.
- Hosszabb kenési intervallum.
- Nagy terhelésnek kitett gépek és finommechanikák kenésére is alkalmazható.
- Hosszan tartó kenést biztosít alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt.
- Erőteljes behatoló képességű, behatol a rozsdába is.
- Átlátszó.
- Taszítja a port és szennyeződést.
- Szilikonmentes.
- Kitűnő korrózióvédelmet nyújt.
- Időjárásálló, vízálló, sós víz álló.
- Nem károsítja a gumi, lakk, vagy műanyag alkatrészeket.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LUBRIX PTFE OIL egy prémium minőségű átlátszó filmréteget alkotó lekerékített, mikron méretű teflon golyócskákat tartalmazó kenőanyag. Hosszan tartó kenést biztosít extrém hőmérsékleti körülmények között, hosszabb kenési időközökkel. A legkisebb súrlódási együttható mellett jól megtapad a felületen, taszítja a port, a piszkot és vízálló. Behatol még a legszorosabb illesztésekbe és a

rozsdába is, kitűnően kenve a felületeket. Nem károsítja a fém, a gumi, a szintetikus és a kényes műanyag alkatrészeket sem. Professzionális és kiváló kenést biztosít magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt. A LUBRIX PTFE OIL megakadályozza a kopást a nagy terhelésen üzemelő gépeknél, egyben finommechanikai alkatrészek kenésére is alkalmas.

TECHNIKAI ADATOK

LUBRIX PTFE OIL

Alap: ásványolaj és PTFE (Politetrafluor-etilén)
Halmazállapot: Aeroszol
Szín: világosbarna
Szag: jellemző
Kiadagolás: 1,34 g / sec
4 golyós EP-teszt (AS TM D 2596): 3430 N
4 golyós kopásvizsgálat (AS TM D 266): < 0,4 mm
Hőállóság: -50°C és + 250°C között
Öngyulladás hőmérséklet: > 200°C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 - 10,9 Térf.%
Gőznyomás (20°C-on): 3500 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,7 g/cm³
Szerves oldószer tartalom: 65%
VOC tartalom: 438,8 g/l (65%)
Szárazanyag tartalom: 34%
Kémiai ellenállás: ellenáll a sónak, agresszív gőzöknek, tengeri levegőnek és időjárási hatásoknak, gyenge savaknak és a maró hatásoknak

LUBRIX PTFE OIL NSF

Alap: gyógyszerészeti fehér olaj, PTFE és adalékok
Halmazállapot: Aeroszol
Megjelenés: spray
Szag: jellemző
Hőállóság: -15°C és + 180°C között
Alkalmazási hőmérséklet: 15 - 25°C
Lobbanáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: ≥ 200°C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5°C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,7 - 10,9 Térf.%
Gőznyomás (20°C-on): 3000 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,724 g/cm³
Nyomás (20°C-on): 4 bar
Szerves oldószer tartalom: 40 %
Szárazanyag tartalom: 0,5 %


Száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **IPAR:**
Minden mozgó alkatrész hatékony, hosszabb ideig tartó és energiatakarékos működését segíti. Ilyenek például a szállítószalagok, sínek, elektromos szivattyúk, kábelek, precíziós alkatrészek, láncok, fogaskerek, szivattyúk, görgős csapágyak, emelőszervezetek, csörlők, görgők, hengerek, teflon-bevonatú görgős láncok, esztergák, marógépek, vágó- és hajlítógépek, precíziós és finommechanikai alkatrészek stb.
- **JÁRMŰIPAR**
Gépjárművek, motorkerékpárok, kerékpárok, mezőgazdasági gépek, hajózás, szállítás, nyitott hajtóláncok, ablakok és ajtó mechanikák, pneumatikusan nyíló alkatrészek, zsanérok stb. kenése. A LUBRIX PTFE OIL a fém-fém, és műanyag-műanyag valamint ezek kombinációinak kenésére is alkalmas.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Használat előtt rázza fel. Ne permetezze közvetlenül forró felületre (< 90° C).
Az alkatrészeket először meg kell tisztítani oldószerezrel vagy lúgos tisztítószerrel. Fújja a LUBRIX PTFE OIL sprayt a kezelendő felületre és hagyja, hogy behatoljon. Ezután törölje le a felesleges kenőanyagot tiszta törülközővel!
• **MEGJEGYZÉS:** Ne használjon túl sok LUBRIX PTFE OIL-t a felületre, mert vékony rétegben sokkal jobb a kenési hatékonyság.

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM