



PR

Protex Aerosol

ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ
VRSTVA A IZOLAČNÍ HMOTA

- Chrání proti korozi
- Zabraňuje průniku vody, solí a chemikálií
- Tlumí hluk
- Zabraňuje vibracím
- Odolný vůči otěru a abrasi
- Trvale pružný za všech teplot
- Snadná a rychlá aplikace - rychle schne
- Odolný vůči UV záření a slané vodě
- Po zaschnutí lze povrch lakovat



Základní informace

PROTEX je velmi odolná podkladní vrstva s obsahem pryže, navržena hlavně jako ochranný podklad, protihluková izolace a těsnicí hmota. Tato vysoce kvalitní krycí vrstva chrání spodky vozidel proti korozi způsobené vodou, blátem, pískem, kamením, chemikáliemi a solí. PROTEX snižuje hluk a vibrace, zůstává pružný při nízkých i vysokých teplotách,

nedeformuje se a je odolný vůči praskání, odlupování a otěru. PROTEX poskytuje proti těmto vlivům extrémně dlouhotrvající ochranu. Schnutí aplikovaných vrstev závisí na jejich množství a tloušťce, to může trvat až 24 hodin. Po aplikaci poskytuje PROTEX teplotní odolnost od -50 °C až do +80 °C.

Technické informace

Stav: aerosol
Barva: černý
Aroma: charakteristické
Základ: oxidovaný bitumen, změkčovaadlo, rozpouštědla se speciálními přísadami
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: -97 °C
Teplota samovznícení: 270 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 - 11,5 Obj. %
Tlak páry: 4900 hPa (20 °C)
Hustota: 0,748 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, kinematická: ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)

Doporučená tloušťka vrstvy při aplikaci: za vlhka 400 µm, za sucha 120 µm, aplikováno v několika vrstvách
Výdatnost: +0,7 m²
Test solným postřikem (dle SS DIN 50021): 500 hodin (300 µm suchá vrstva)
Koroze (dle DIN 53210): Ri 0
Tvorba puchýřů (dle DIN 53209): m 0/g 0
Aplikační teplota: +10 °C až +25 °C
Teplotní odolnost aplikované vrstvy: -50 °C až +80 °C
Doba schnutí: závisí na teplotě, větrání a tloušťce vrstvy
Vrstva 400 µm při 20 °C + větrání:
Suché na nepřilnutí prachu: cca 3 - 5 hodin
Suché na dotek: cca 12 - 16 hodin
Vytvrzení celé vrstvy: cca 24 hodin
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- **APLIKACE:**
- PROTEX se snadno nanáší. Utěsňuje povrchy a tvoří hustou černou podkladní vrstvu s obsahem pryže. Dlouhodobě chrání podvozky automobilů, stavební stroje a zařízení, nerezové dřezy, klimatizace, akumulátorové skříně a lodě atp. Aplikujte na zařízení náchylné k otěru a abrasi.
- **POUŽITÍ:**
- Důkladně protřepejte, dokud se kulička uvnitř nádoby nebude pohybovat volně, alespoň jednu minutu. Nádobku protřepejte také občas i během nanášení.
- Nanášejte na suchý a čistý povrch.
- Nepoužívejte, pokud je teplota nižší než 15,5 °C.
- Nastříkejte povrch stejnoměrnými nástriky ze vzdálenosti 30 až 35 cm. Několik tenkých vrstev je lepší alternativa, než jedna silná vrstva.
- **POZNÁMKA:** Po každém použití nádobku obraťte a pročistěte krátkým stiskem trysky.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
X307002	Protex	500ml	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals