



PR

Protex Aerosol

KORROZIÓVÉDŐ ÉS
HANGSZIGETELŐ SPRAY

- Megakadályozza a rozsda kialakulását
- Jó hangszigetelő hatás
- Véd a víz és a sós víz korrózió hatásától
- Rugalmas védőbevonatot biztosít hidegben és melegben egyaránt
- Nem szárad ki, nem kopik le a kezelt felületről
- Csökkenti a vibrációt
- Könnyen felhordható, szuper vastag bevonatot képez, amely gyorsan szárad
- Száradás után a kezelt felület festhető
- UV-álló



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A PROTEX egy különlegesen vastag, rugalmas bevonatot hoz létre a kezelt felületen, amely védi a járművek alvázat a sár, homok, kemikáliák és só okozta korróziótól. A PROTEX kiváló hangszigetelő hatása révén

csökkenti a nem kívánt zajokat és a vibrációt. A PROTEX nem szárad ki, rugalmasságát hidegben és melegben is megőrzi. Megakadályozza a törést és a kopást, ezáltal a felület hosszan tartó védelmét biztosítja.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: Fekete
Szag: jellemző
Alap: Oxidált bitumen, lágyítószer, oldószerek speciális adalékanyagokkal
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C
Lobbanáspont: -97 °C
Öngyulladás hőmérséklet: 270 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 - 11,5 Téf.%
Gőznyomás: 4900 hPa (20 °C)
Sűrűség: 0,748 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Kinematikus viszkozitás: ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)

Ajánlott rétegvastagság/felhasználás: 400 mu nedves, 120 mu száraz: több rétegben permetezve, 500 ml-es kannában: +0,7m²
Sós permetezési teszt (SS DIN 50021, 500 óra): 300 mu száraz réteg
- Rozsda: DIN 53 210 szerint = Ri 0
- Hőlyagosodás: DIN 53 209 szerint = m0/g0
Alkalmazási hőmérséklet: 10°C és 25°C között
A bevonat hőállósága: -50°C és 80°C között.
Száradási idő: függ a hőmérséklettől, a szellőzéstől és a rétegvastagságtól 400 mu nedves réteg, 20°C + szellőzés:
- Porszár: kb. 3-5 óra.
- Érintésszáraz: kb. 12-16 óra
- Teljes száradás: kb. 1 nap
Biztonsági intézkedések: lásd a biztonsági adatlapot

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - A PROTEX könnyen felszórható, szupersűrű tömítőanyag, amely gyorsan megköt.
 - Vastag fekete gumírozott bevonattal tömíti a felületeket.
 - Gyorsan védi a járművek aljzatát, az építőipari berendezéseket, a rozsdamentes acél mosdókat, a légkondicionáló edényeket, az akkumulátorok dobozait és a hajókat.
 - Alkalmazza kopásnak kitett berendezéseken.
- **HASZNÁLAT:**
 - Alaposan rázza fel (legalább 1 percig). Az alkalmazás során célszerű időnként felrázni.
 - Tiszta, száraz felületre kell felvinni.
 - Ne használja, ha a doboz hőmérséklete 15,5 °C alatt van.
 - A felületet 30-35 cm távolságból, rövid, egyenletes mozdulatokkal permetezze be.
 - Több vékony réteg jobb, mint egy erős réteg.
 - MEGJEGYZÉS: Minden használat után fejfel lefelé fordítva tisztítsa ki fűjő szerkezetet.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X307002	Protex 500ml	500ml	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM