



PR

Protex Aerosol

ZÁKLADNÁ OCHRANNÁ
VRSTVA A IZOLAČNÁ HMOTA

- Zabraňuje korózii.
- Tlmí hluk.
- Zabraňuje preniknutiu posypovej soli a vody.
- Pri nízkych i vysokých teplotách ostáva pružný.
- Odolný voči praskaniu a odlupovaniu, taktiež oderu a opotrebeniu.
- Redukuje vibrácie.
- Ľahká aplikácia – super hustá receptúra – schne rýchlo.
- Odolný voči UV.
- Odolný voči slanej vode.
- Môže sa natrieť po vysušení.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PROTEX je veľmi odolná podkladová vrstva s obsahom gumy, navrhnutá hlavne ako ochranný podklad a protihluková izolácia. Táto vysoko kvalitná krycia vrstva chráni podvozky vozidiel proti korózii spôsobenej vodou, blatom, pieskom, kameňkami, chemikáliami a soľou. PROTEX znižuje

neželaný hluk a vibrácie. Tlmí hluk ak je použitý pod drezmi z nerezovej ocele. PROTEX zostáva pružný pri nízkych i vysokých teplotách, je odolný voči praskaniu a pilingu, taktiež oderu a opotrebeniu. Zabezpečuje veľmi dlho trvajúcu ochranu. PROTEX odoláva teplotám v rozmedzí od -50 °C do 80 °C po vysušení/vytvrdnutí produktu a po odparení všetkých rozpúšťadiel z produktu. Môže to trvať až 24 hodín, v závislosti od hrúbky nanesených vrstiev.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
Farba: čierny
Zápach: charakteristický
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -44,5 °C
Bod vzplanutia: -97 °C
Teplota samovznietenia: 270 °C
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 11,5 Obj-%
Tlak pár: 4900 hPa (20 °C)
Hustota: 0,748 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť vo vode: Nemiešateľný
Kinematická viskozita: ≤ 20,5 mm²/s (40 °C)

Odporúčaná hrúbka vrstvy/Použitie: 400 µm za mokra, 120 µm za sucha: striekané v niekoľkých vrstvách, 500 ml plechovka: +0,7 m²
Test soľným postrekom (SS DIN 50021, 500 hodín): 300 µm suchá vrstva
- Hrdza: podľa DIN 53 210 = Ri 0
- Tvorba pľuzgierov: podľa DIN 53 209 = m0/g0
Teplota pri aplikácii: 10 °C až 25 °C
Teplotná odolnosť náteru: -50 °C až 80 °C
Doba schnutia: závisí od teploty, vetrania a hrúbky vrstvy 400 µm mokrá vrstva, 20°C + vetranie:
- Suché na prach: cca. 3 - 5 hodín
- Suché na dotyk: cca. 12 - 16 hodín
- Suché v koryte: cca. 1 deň
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa Karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Dôkladne pretrepte, až kým sa guľčička vo vnútri nádoby nebude voľne pohybovať aspoň jednu minútu. Pretrepte nádobku občas aj počas nanášania. Nanášajte na suchý a čistý povrch. Nepoužívajte, pokiaľ je teplota spreju nižšia ako 15,5°C.
- Nastriekajte povrch rovnomernými nástrekmami zo vzdialenosti 30 až 35 cm. Niekoľko tenkých vrstiev je lepšia alternatíva, ako jedna silná vrstva.

- POZNÁMKA: Po každom použití nádobku obráťte a prečistite krátkym stlačením trysky.
- PROTEX sa strieka ľahko ako super hustý tmel, ktorý usadne rýchlo. Utesní povrchy s hrubou pogumovanou vrstvou. Rýchlo ochráni podvozky vozidiel, konštrukčné zariadenia, nerezové drezy, klimatizácie, boxy na batérie a lode. Aplikujte na zariadenia, ktoré sú vystavené oderu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X307002	Protex 500ml	500ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV



UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM