



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

RUST EX je veľmi silný, efektívny, no zároveň pH neutrálny špeciálny priemyselný odstraňovač hrdze na báze vody a fosfonátov. RUST EX bezpečne a jednoducho rozpúšťa hrdzu a je unikátny pre jeho aplikácie vďaka neutrálnemu pH. Zvyčajne sú používané na odstraňovanie hrdze

kyslé produkty, avšak RUST EX je založený výlučne na neutrálnych fosfonátových zlúčeninách a preto nie je škodlivý životnému prostrediu. RUST EX účinkuje aj preventívne a zabraňuje okamžitej reformácii hrdze.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Skupenstvo: Kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristika
pH hodnota pri 20°C: približne 7,5
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah : 100°C

Relatívna hustota (pri 20°C): približne 1,2 kg/l
Hustota pár (pri 20°C): 23 hPa
Hustota (pri 20°C): 1,21 g/cm³
Doba a podmienky skladovania: 5 rokov, skladujte mimo chladu

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POUŽITIE:
 - Odstráňte povrchovú špinu a hrdzu
 - Rozriedte 1 liter RUST EX v 10 litroch vody do BUCKET FILTER COMPLETE vedra. Ponorenie do vedra umožňuje hrdzavým predmetom kontakt s RUST EX zo všetkých strán tak, že sa rozpustená hrdza zbiera na dne vedra.
 - Ponorte skorodované kovové časti do BUCKET FILTER COMPLETE.
 - Opláchnite vodou a nechajte vyschnúť.
 - Čas ponorenia závisí na aplikácii. Pri 20 °C, očakávaná doba ponorenia:
 - 15 až 30 minút pre ľahkú a povrchovú hrdzu
 - 2 až 12 hodín pre hrubú vrstvu hrdze
 - 12 až 36 hodín pre hlbokú a zažranú hrdzu
- APLIKÁCIA:
 - RUST EX môže byť aplikovaný na skorodované kovové povrchy ako je : oceľ, liatina a uhlíkové oceľ
 - Odstránenie hrdze, obnovenie a príprava pred povrchovými úpravami.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
----------------	----------------	-------	--------



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals