



EGY KOMPONENSŰ VÍZTISZTÍTÓ- ÉS RAGASZTÓANYAG

- Kristálytisztító tömítőanyag
- Nem sárgul - kiváló UV állóság
- Nem tartalmaz izocianátokat és oldószereket
- Nincs buborékképződés
- Széles hőmérséklet tartományban is megmaradó rugalmasság
- Nem zsugorodik
- Rendkívül tixotróp
- Semleges kémhatás, nem támadja meg a felületeket
- Kiváló kezdeti tapadás az összes szerkezeti anyagon
- Környezetbarát
- Nincsenek veszélyességi szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

SFC

Seal & Fix Crystal

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL & FIX CRYSTAL egy egykomponensű, nem zsugorodó, rugalmas SiMP (Szilil Modifikált Polimer) alapú ragasztóanyag. A környezeti páratartalom hatására megkötő csúcsmínőségű, tartós rugalmassággal rendelkező tömítőanyag.

A SEAL & FIX CRYSTAL oldószer, izocianát és illékony szerves vegyületektől mentes. A SEAL & FIX CRYSTAL szagtalan. Használata alatt és megszáradása után sem keletkezik benne buborék. Tökéletesen UV álló és nem sárgul.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Paszta
Szín: Átlátszó
Szag: jellemző
Relatív sűrűség: 1,04 – 1,08
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
Dinamikus viszkozitás: 6 000 – 95 000 Pa·s
Kémiai jelleg: SiMP - Szilil Modifikált Polimer
Száradási mechanizmus: a levegőben lévő páratartalom hatására
Száradási sebesség (23°C-on, 50% RH): kb. 3,2 mm / 24 óra
Shore keménység A (DIN 53505): kb. 44 N/mm²
Sűrűség (23°C-on, 50% RH): 1,06 g/cm³

Tapadásmenetség (23°C-on, 50% RH): kb. 35 perc
Rugalmassági alakváltozás (ISO 37 DIN 53504): kb. 1,4 N/mm²


Húzószilárdság (ISO 37 DIN 53504): kb. 2,8 N/mm²
Nyúlás (ISO 37 DIN 53504): kb. 230%
Alkalmazási hőmérséklet: -5°C és +40°C között
Hőmérséklet tűrés: -40°C és +80°C között, rövid ideig +120°C-ig

Tárolás: 5°C és 25°C között, hűvös, száraz helyen.
Tartsa távol nedvességtől, közvetlen napfénytől és forró felületektől.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Különböző anyagok közötti kristálytisztító tömítés és ragasztás
 - Rugalmas ragasztás fémek, műanyagok, üveg és más anyagok között
 - Vízszintes és függőleges kapcsolatok tömítése, akár víz alatt is
 - Nagy statikus / dinamikus igénybevétel ellenállás (pl. rázkódás, ütés)
 - Szerkezetek végső csavarási- és nyírási ellenállásának növelése
 - Vibráció- és hangcsillapító kötés
 - Kül- és beltéri használatra
- **HASZNÁLAT:**
 - Ragasztás:
 - A hordozófelületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie
 - Átfesthető (alkalmazás előtt teszt készítése ajánlott)
 - Festés esetén alapozókra lehet szükség bizonyos típusú hordozóanyagoknál és alkalmazási típusoknál
 - Alkidgyanta alapú festékek száradási ideje megnőhet
 - Tömítés:
 - A hordozófelületnek tisztának és zsírmentesnek kell lennie

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X569000	CAULKING GUN kinyomópisztoly	1 db	-	SZERSZÁMOK
X569001	NOZZLE 360 állítható kinyomócsúcs	6 db/cs	-	SZERSZÁMOK
X569701	Seal & Fix Crystal	290ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals