



MS POLYMER - URČENÝ K LEPENÍ A TĚSNĚNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- Ideální pro těsnící, instalátorské a stavební práce s kamenem a mramorem
- Vynikající aplikace na suchých a mokřích površích
- Vysoká přilnavost
- Povrchově je upravitelný a přetíratelný
- Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla a silikon
- Velmi rychlé vytvrzení
- Odolný vůči UV záření a slané vodě
- Zabraňuje a odolává plísním
- Certifikováno CE a ISEGA (potravinářský průmysl)
- Třída požární ochrany B2



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

SEAL & FIX 60 je tmel na bázi MS polymeru speciálně vyvinutý pro všechny výrobce oken, dále pak pro veškeré instalátorské práce a k lepení či tmelení kamene, zdiva a mramoru. SEAL & FIX 60 se vyznačuje zejména tím, že při aplikaci nevyskytuje známky zápachu

a může být tudíž použit nejen venkovně, ale hlavně i ve vnitřních prostorech. Rozsah použití je od velmi tenkých vrstev až do vrstvy 15-20 mm. SEAL & FIX 60 je velice snadno povrchově upravitelný a přetíratelný. Vyznačuje se použitím jak na suchých, tak ale i na mokřích površích.

Technické informace

Materiál: MS polymer
Forma: kapalina/pasta
Zápach: bez zápachu
Barva: bílá, transparentní.
Tvrdost dle Shorea: 53 Shore A
Bod varu (při atmosférickém tlaku): < 34°C
Bod vzplanutí: > 180°C
Tlak páry (při 20°C): 100 Pa
Hustota (při 20°C): 1,6527 g/cm³
Relativní hustota (při 20°C): 1,653
Teplota samovznícení: ≈ 420°C
Pracovní teplota: + 5°C až + 40°C

Přípustný rozsah teplot: - 40°C až + 90°C
Postupné vytvrzování: 3 - 4 mm za 24 hodin
Protážení při přetržení: 350 %
Viskozita: 900 m/pa za sekundu
Pevnost v tahu: 2,3 N/mm²
Chemická odolnost:
Dobrá - voda, mořská voda, alifatická rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné organické kyseliny, louhy
Střední - estery, ketony, aromáty
Nízká - koncentrované kyseliny, chlorovaná rozpouštědla, chlor v bazénech
Skladovací životnost: V původním uzavřeném obalu skladujte na bezpečném a suchém místě v rozmezí teplot +5°C až +25°C po dobu 12 měsíců.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. **NEJEN URČENO K ZPŘÍSTŘEDKOVANÉMU PRODEJI. URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!**

Aplikace a Použití

- Odstraňte nečistoty a mastnotu z povrchu výrobkem Ultra-Foam. Naneste SEAL & FIX 60. Z estetického hlediska je možno dokončit těsnící spáru prstem nebo špacetlím s pomocí výrobku Solvix.
- Okna, dveře a fasády: pro těsnění okenních nebo dveřních rámků z kovu, hliníku, plastu, dřeva, plechu, dále i skla a to i ve vzájemné kombinaci. Těsnění syntetických a hliníkových profilů, těsnění hliníkových rohů, posuvných vodítek a stavebních materiálů (kámen, mramor, beton, atd.).
- Instalatéřství a sanita: těsnění trubek a profilů z PVC, dále i kovových nebo pozinkovaných trubek a profilů. Těsnění sanitárních a sociálních zařízení, sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů a toalet. Ideální použití díky nezapáchavosti. Antibakteriální a antiplísňové účinky.
- Přírodní kámen, beton a mramor: Těsnění a lepení na zeď a stavební materiály, lepení a těsnění skel a zrcadel (SEAL & FIX 60 nenapadá stříbrnou krycí fólii), ideální jako těsnění mezi mramorem a kovem (belgický modrý kámen a žula). Snadno přelakovatelný disperzní i akrylátovou barvou.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X569000	XINTEX Caulking Gun - vytlačovací pistole	1 ks	-	NÁŘADÍ
X569201	Seal & Fix 60 bílý	290ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X569601	Seal & Fix 60 transparentní	290ml	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

