



SLF

Seal & Fix 60

MS POLIMER TÖMÍTŐ- ÉS RAGASZTÓANYAG

- Száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható
- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Tűzálló (B2 kategória)
- Penészgátló hatású
- Nagy ragasztóerő
- Több rétegben is alkalmazható, festhető
- Nem tartalmaz oldószert, szilikont és izocianidot
- Ideális tömítőanyag a legkülönbözőbb felületeken, pl. ablakok, ipari csövek, kő vagy márvány, épületek beltéri és kültéri részei, járművek stb.
- Megfelel az európai szabványoknak (CE)
- Élelmiszeriparban is alkalmazható (megfelel az ISEGA előírásoknak)



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk, a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL & FIX 60 egy MS polimer alapú tömítő- és ragasztóanyag, amely különösen jól használható a legkülönbözőbb felületek (ablakok, vízvezetékek, kövek, épületek, járművek stb.) tömítő- és ragasztóanyagaként.

A SEAL & FIX 60 szagtalan, beltéren és kültéren

TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag: MS polimer
Halmazállapot: paszta
Szag: szagtalan
Színek: címkén jelölve
Keménység: 53 (Shore A)
Forráspont: < 34°C
Lobbanáspont: > 180°C
Gőznyomás (20°C-nál): 100 Pa
Sűrűség (20°C-nál): 1,6527 g/cm³
Relatív sűrűség (20°C-nál): 1,653
Öngyulladás: ~ 420°C
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +40°C között

egyaránt hatékonyan alkalmazható. A termék vékony rétegben, vagy - akár kikeményedés után is - több rétegben is felhordható a felületre, egészen 15-20 mm-es vastagságig. Nedves felületre is felvihető és száradás után festhető.

Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +90°C között

Kikeményedés: 3-4 mm (24 óra alatt)

Szakadási nyúlás: 350%

Viszkozitás: 900 mPa másodpercenként

Szakítószilárdság: 2,3 N/mm²

Kémiai ellenállás:

- Jó: víz, tengervíz, alifás oldószerek, olajok, zsírok, hígított szerves savak, lúgok

- Mérsékelt: észterek, ketonok, aromás anyagok


- Gyenge: tömény savak, klórozott oldószerek, úszómedencék klórijai

Tárolás: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen (+5°C és +25°C között) tartandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SEAL & FIX 60 sokoldalúságának köszönhetően minden olyan ragasztásra alkalmazható, amely egy speciális ragasztónál alapkövetelmény. A SEAL & FIX 60 hatékonyan ragasztja a fémeket, fát, ólom- és horganyzott felületeket, rezet, üveget, követ, polisztirolt, műanyagokat, betont és a természetes köveket. (Az anyagok sokfélesége miatt tanácsos tesztelést végezni.)
- Ideális légtechnikai alkalmazásokhoz, bádigos munkákhoz, tetők réseinek tömítésére és szigetelésére.
- A SEAL & FIX 60 baktériumölő és gombásodást gátló hatása révén különösen alkalmas nedvességgel érintkező felületek (pl. zuhanyzók, mosdók, fürdők, PVC és fém csövek stb.) területén történő ragasztásokra és tömítésekre.
- Akril alapú festékekkel átfesthető.
- A ragasztandó felület legyen tiszta és zsírmentes, távolítsa el a szennyeződések (pl. ULTRA FOAM-mal).

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X569000	CAULKING GUN kinyomópisztoly	1 db	-	SZERSZÁMOK
X569101	SEAL & FIX 60 fekete RAL 9011	290 ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
X569201	SEAL & FIX 60 fehér RAL 9010	290 ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
X569301	SEAL & FIX 60 szürke RAL 7004	290 ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
X569601	SEAL & FIX 60 színtelen	290 ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,

Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals