



SLF

Seal & Fix 60

MS POLYMÉR PRE LEPENIE A
TESNENIE STAVEBNÝCH
MATERIÁLOV

- Ideálne lepidlo pre:
 - okná a sklá
 - inštalatérov a údržbárov
 - lepenie kameňa a mramoru
- môže byť aplikovaný na suché, ale aj na mokré povrchy
- vysoká pevnosť v ťahu
- dá sa ľahko prefarbiť alebo prelakovať
- neobsahuje žiadne: izokyanáty, rozpúšťadlá ani silikóny
- rýchlo vytvrdzuje
- odolný voči UV-žiareniu
- odolný voči slanej vode
- odolný voči chlorovaným rozpúšťadlám (max. 9 %)
- obsahuje spomaľovač horenia, trieda B2
- odolný voči plesniam, zabraňuje ich rastu
- schválený CE
- schválený ISEGA (potravinársky priemysel)



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SEAL & FIX 60 je lepidlo na báze MS polymérov. Je špeciálne navrhnuté na lepenie skla a okien, pre opravné práce u inštalatérov a na lepenie kameňa a mramoru.
SEAL & FIX 60 je bez zápachu a môže sa používať v interiéri aj

exteriéri.
Dá sa aplikovať aj vo veľmi tenkých vrstvách. Spoločne sa dá nanášať do veľmi tenkých vrstiev alebo prekryvať (aj keď je vrstva už vytvrdnutá) do vrstvy hrúbky 15–20 mm. Môže sa premaľovať alebo prelakovať, a to aj v mokrom (nevytvrdnutom) stave.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Materiál: MS Polymér
Skupenstvo: pasta
Zápach: bez zápachu
Farba: podľa produktovej špecifikácie
Tvrdosť: 53 Shore A
Teplota varu: < 34°C
Teplota vzplanutia: > 180°C
Tlak pár (pri 20°C): 100 Pa
Hustota (pri 20°C): 1,6527 g/cm³
Relatívna hustota (pri 20°C): 1,653
Teplota samovznietenia: ≈ 420°C

Teplota pri spracovaní: 5°C až 40°C
Tepelná odolnosť: -40°C až 90°C
Vytvrdzovanie: 3 - 4 mm za 24 h
Predĺženie pri pretrhnutí: 350 %
Viskozita: 900 mPa za 1 s
Pevnosť v ťahu: 2,3 N/mm²
Chemická odolnosť:
- Dobrá: voda, morská voda, alifatické rozpúšťadlá, oleje, mazivá, zriedené organické kyseliny, hydroxidy
- Mierna: estery, ketóny, arómaty
- Slabá: koncentrované kyseliny, nezriedené chlorované rozpúšťadlá, chlór v bazénoch
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte uzavreté v originálnych nádobách na chladnom a suchom mieste medzi 5°C a 25°C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Pred lepením očistite lepené povrchy od prachu a mastnoty. Použite na to výrobok SOLVIX alebo ULTRA FOAM. V prípade, že potrebujete dosiahnuť hladký povrch, nastriekajte na lepidlo SOLVIX a uhladte pomocou prstov alebo špachtle.
- Okná, dvere a fasády: pre tesnenie hliníka, skla, plastov, dreva, plechov, parapetov, a to aj v kombinácii; tesnenie skla v syntetických a hliníkových profiloch; vytesnenie hliníkových rohov; tesnenie hliníkových vodiacich lúčů na stavebných materiáloch (kameň, betón, mramor, ...); tesnenie dverových profilov z hliníka, plastu, dreva na stenu alebo na stavebný materiál; upevnenie a utesnenie železných a neželezných platní pri osádzaní okien.
- Inštalatéri a údržbári: tesnenie PVC a kovových rúrok a potrubí, použiteľný aj na pozinkované rúry; tesnenie sanitárnych dielov a sprchových kútov (ideálny, pretože je bez zápachu a môže byť aplikovaný na mokrý povrch); tesnenie umývadiel (fungicídne a baktericídne vlastnosti).
- Prírodný kameň a mramor: tesnenie a lepenie týchto materiálov na steny; lepenie písmen, tabuliek a rôznych znakov na mramor; lepenie a utesnenie skla a zrkadla (SEAL TECH 55 nepoškodzuje strieborný film na zrkadle); vhodný na lepenie belgického modrého kameňa a žuly (nezanecháva žiadne škvrny); ideálny ako tesnenie medzi mramorom a kovom. Dá sa ľahko premaľovať a prelakovať, a to aj akrylátovým disperzným laktom.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X569000	Vytlačovacia pištoľ	1 ks	-	NÁRADIE
X569101	Seal & Fix 60 čierny	290ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X569201	Seal & Fix 60 biely	290ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X569301	Seal & Fix 60 šedá	290ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X569601	Seal & Fix 60 transparentný	290ml	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
X569901	Seal & Fix 60 béžová	290ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals